

5mm以下に対する  
0.075mm通過量

# 骨材の洗い試験

報告用紙

試料名 コンクリート再生骨材 40mm級

試験日 17年 4月 15日

測定番号	1	2	3
① 洗う前の乾燥質量 (g)	5284	5327	
② 洗った後の5mmに残ったものの乾燥質量 (g)	3699	3676	
③ 洗った後5mmを通過し0.075mmに残ったものの乾燥質量 (g)	1422	1478	
④ 0.075mmを通過した乾燥質量 ①-(②+③) (g)	163	173	
⑤ 全体に対する0.075mm通過量百分率 $\frac{④}{①} \times 100$ (%)	3.1	3.2	
平均値 (%)	3.2		
⑥ 5mmの通過量に対する0.075mm通過量の百分率 $\frac{④}{①-②} \times 100$ (%)	10.3	10.5	
平均値 (%)	10.4		

試料名

試験日 年 月 日

測定番号	1	2	3
① 洗う前の乾燥質量 (g)			
② 洗った後の5mmに残ったものの乾燥質量 (g)			
③ 洗った後5mmを通過し0.075mmに残ったものの乾燥質量 (g)			
④ 0.075mmを通過した乾燥質量 ①-(②+③) (g)			
⑤ 全体に対する0.075mm通過量百分率 $\frac{④}{①} \times 100$ (%)			
平均値 (%)			
⑥ 5mmの通過量に対する0.075mm通過量の百分率 $\frac{④}{①-②} \times 100$ (%)			
平均値 (%)			